

SMALTI

SCHEMA TECNICA

Prodotto: BRIOFER**Codice prodotto: 610.610**

DESCRIZIONE : Speciale smalto antiruggine gel. Specifico contro la ruggine e la protezione contemporaneamente di tutti i supporti ferrosi. Non cola, altamente coprente, ottimo ancoraggio.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Brillante (85 - 90 gloss a 60 °)
COLORE	- Bianco e colori come da cartella
VISCOSITA'	- 2000 CPS
PESO SPECIFICO	- 1.02 - 1.15 Kg/LT a seconda del colore
RESA	- 12 - 13 mq/lt per mano

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione	- tal quale	- tal quale
- diluente	- Diluente sintetico-Ragia Minerale	

ESSICCAZIONE	fuori polvere	asciutto al tatto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	- 50'	6 - 8 ore	dopo 24 ore

CICLO CONSIGLIATO

FERRO verniciato nuovo	- carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti - pulire da oli e grassi con solvente - applicare due mani di BRIOFER N.B. Per i colori a base di ferro micaceo applicare una mano di antiruggine sintetica cod.454.454 e per un rendimento decorativo gradevole e per una maggiore finitura anticorrosiva, una mano di vernice flatting lucida cod. 421.423 o satinata cod.419.419, dopo almeno 24 ore dall'applicazione del BRIOFER Ferro Micaceo..
------------------------	--

INFORMAZIONI	- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore. - Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo. - Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.
--------------	--

Cat. i/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria:600 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 450 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	0.750 lt
-----------------------	----------