

SCHEDA TECNICA

Rasante Elasto

RASANTE ELASTOMERICO FIBRORINFORZATO

Codice: 332.800.000

Descrizione: Rasante Elastomerico Fibrorinforzato a base di resine stirolo-acriliche elastiche, fibre di vetro e silice naturale. Idoneo alla rasatura di pareti esterne ed interne con presenza di crepe e cavillature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	- Massa viscosa
COLORE:	- Bianco
VISCOSITA':	- 250000 CPS
PESO SPECIFICO:	- 1,55 kg./lt.
LEGANTE:	- acrilica stirolica con modificazione elastomerica
APPLICAZIONE:	- frattazzo d'acciaio
DILUIZIONE:	- tal quale
ESSICAZIONE:	- a 25°C – 65% U.R circa 24 ore
RESA:	- 500-700 gr/mq per mano

CICLO APPLICATIVO

SUPERFICI VECCHIE ED AMMALORATE : Pulire accuratamente la superficie da rivestire eliminando muffe,licheni ed eventuali parti in fase di distacco. In caso si abbia la possibilità di lavare la superficie con acqua o vapore, risulterà vantaggioso per lo svolgimento del lavoro; in caso di lavaggio, attendere almeno 48 ore per permettere l'asciugamento totale della superficie. Ripristinare le parti mancanti di intonaco con malta anti-ritiro, far asciugare bene, almeno per 48 ore. Applicare una mano di fissativo STABILIZZA all'acqua diluito 1:1 con acqua (una parte di fissativo- una parte di acqua); Attendere 6-8 ore e applicare una o due mani di **Rasante Elasto Fibrorinforzato** con frattone di acciaio e quando ha avuto inizio la presa, livellare con frattazzino di spugna inumidito leggermente con acqua. Dopo perfetta asciugatura (24-48 ore) procedere alla pitturazione con ELASTO (vedi scheda tecnica Elasto).

SUPERFICI CAVILLATE FINO AD 1 MM: aprire le cavillature almeno del doppio della loro larghezza, possibilmente a coda di rondine, pulire accuratamente la superficie da rivestire eliminando eventuali parti in fase di distacco ed eventuali muffe e licheni. Fissare il tutto con una mano di fissativo STABILIZZA all'acqua diluito 1:1 con acqua (una parte di fissativo- una parte di acqua). Dopo 6-8 ore sigillare le sole cavillature precedentemente aperte con **Rasante Elasto Fibrorinforzato** mescolato con cemento Portland al 30%. Dopo l'asciugamento (24-48 ore) applicare su tutta la superficie **Rasante Elasto Fibrorinforzato tal quale** (senza l'aggiunta di cemento) con frattone di acciaio, avendo cura di affogare nel rasante una rete di fibra di vetro. Sovrapporre le reti di almeno 10 cm l'uno dall'altro. Procedere all'applicazione di una seconda mano , su tutta la superficie, con **Rasante Elasto Fibrorinforzato**, e alla livellatura con frattazzino di spugna inumidito con acqua quando ha avuto inizio la presa.

INFORMAZIONI

Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto

Non esporre il prodotto a fonti di calore. Non applicare il prodotto a temperatura inferiore ai 5°C e superiore ai 30°C

:Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti e secondo le norme C.E.E.

Attenzione: per le norme riguardo la prevenzione e la protezione dai rischi prendere visione della Scheda di sicurezza.

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. g/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 50 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 20 g/L

CONFEZIONE DI VENDITA

20 Kg

