
SCHEDA TECNICA

Prodotto: SMALTO EPOSSIDICO PER PIASTRELLE

Codice : 338.510. SMALTO

075.CAT.510 CATALIZZATORE

DESCRIZIONE : smalto epossidico bicomponente particolarmente indicato per la riverniciatura di piastrelle. È dotato di elevato grado di durezza, di resistenza all'acqua, agli aggressivi chimici ed al lavaggio con detersivi non abrasivi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- LUCIDO(90 - 95 gloss a 60 °)
COLORE	- BIANCO, AVORIO, AZZURRO, GRIGIO
VISCOSITA'	- 30 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO	- 1.30 Kg/LT
RESA	- 3 - 5 mq finiti per chilo di smalto

APPLICAZIONE	pennello tal quale o previa diluizione al 5% con diluente epossidico	rullo tal quale o previa diluizione al 5% con diluente epossidico
--------------	---	--

RAPPORTO DI CATALISI Smalto 100 Catalizzatore 50

POT LIFE 6 – 8 ore

ESSICCAZIONE	asciutto al tatto	secco in profondita	lavabile
a 25 °C -65% U.R.	- 2 - 3 ore	24 ore	72 ore

CICLO CONSIGLIATO

- 1) Verificare che il supporto sia ben essiccato o che non ci siano infiltrazioni di umidità. (Il ciclo di verniciatura potrebbe essere seriamente danneggiato)
- 2) Dopo tale verifica, eliminare tracce di grasso o di polvere
- 3) Mescolare i due componenti (versare tutto il catalizzatore nello smalto) e omogeneizzare perfettamente la miscela.
- 4) Attendere 5-10 minuti e applicare una prima mano a rullo o a pennello
- 5) Dopo circa 3 ore, ad essiccazione al tatto avvenuta, applicare la seconda mano.
Il tempo massimo di conservazione della miscela a T=20°C è di circa 6 ore

Effettuare sovraverniciature non oltre le 48 ore poiché potrebbero verificarsi problemi di ancoraggio tra le mani successive. Non applicare a temperature inferiori a 5° C o con umidità relativa superiore al 65%.

INFORMAZIONI

- Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene i contenitori dopo l' utilizzo parziale.
- qualora non si usi l'intera confezione il rapporto in peso deve essere sempre di due parti di smalto e una parte di catalizzatore.
- Il prodotto catalizzato e non utilizzato diventa inservibile dopo circa 8 ore.
- Facilmente Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Cat. j/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 550 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 475 g/L

CONFEZIONI

DI VENDITA

Smalto

Catalizzatore
