

PRODOTTI SPECIALI EDILIZIA

SCHEMA TECNICA

Prodotto: SMALTO AL CLOROCAUCCIU' PER PISCINE**Codice: 337.613**

DESCRIZIONE: Speciale smalto indicato per la pitturazione di piscine. Resistente all'acqua all'abrasione e alla corrosione di additivi chimici. **Attenzione si consiglia il riempimento della piscina dopo 10 giorni dall'applicazione con temperatura intorno a 20 °C; a temperature più basse si consiglia il riempimento dopo 1 mese dall'applicazione.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Lucido
COLORE	- Bianco - Azzurro
VISCOSITA'	- 20 " Tazza Ford 8
PESO SPECIFICO	- 1.20 Kg/LT
RESA	- 6 - 8 mq/Lt. a seconda dell'assorbimento

APPLICAZIONE	pennello	rullo
- % diluizione	- 5-10	5-10
- diluente	- sintetico cod.211.211	sintetico cod. 211.211

ESSICCAZIONE	fuori polvere	secco al tatto	sovraverniciabile
a 25 °C -65% U.R.	- 10 -15 min.	40 -60 min.	12 - 16

CICLI CONSIGLIATI

- pulire accuratamente il supporto eliminando le parti non ancorate
- assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto.
- applicare una mano di smalto CLOROCAUCCIU' diluito al 100 % (come fissativo) con diluente Sintetico CP ITALIA cod. 211.211
- applicare almeno tre mani di smalto CLOROCAUCCIU' ad intervallo di 12 -18 ore

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
 - Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
 - Facilmente Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

Non destinato agli usi previsti dalla Direttiva 2004/42/CE – ad uso industriale-

CONFEZIONI DI VENDITA

15 Lt