

## SMALTI

## SCHEDA TECNICA

**Prodotto: BRIOFER****Codice prodotto: 610.610**

DESCRIZIONE : Speciale smalto antiruggine gel. Specifico contro la ruggine e la protezione contemporaneamente di tutti i supporti ferrosi. Non cola, altamente coprente, ottimo ancoraggio.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - Brillante ( 85 - 90 gloss a 60 ° )  
 COLORE - Bianco e colori come da cartella  
 VISCOSITA' - 2000 CPS  
 PESO SPECIFICO - 1.02 - 1.15 Kg/LT a seconda del colore  
 RESA - 12 - 13 mq/lt per mano

APPLICAZIONE pennello rullo  
 - % diluizione - tal quale tal quale  
 - diluente - Diluente sintetico-Ragia Minerale

ESSICCAZIONE fuori polvere asciutto al tatto seconda mano  
 a 25 °C -65% U.R. - 50' 6 - 8 ore dopo 24 ore

## CICLO CONSIGLIATO

FERRO verniciato nuovo - carteggiare eliminando eventuali residui non aderenti  
 - pulire da oli e grassi con solvente  
 - applicare due mani di BRIOFER  
 N.B. Per i colori a base di ferro micaceo applicare una mano di antiruggine sintetica cod.454.454 e per un rendimento decorativo gradevole e per una maggiore finitura anticorrosiva, una mano di vernice flatting lucida cod. 421.423 o satinata cod.419.419, dopo almeno 24 ore dall'applicazione del BRIOFER Ferro Micaceo..

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.  
 - Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.  
 - Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo.

*Cat. i/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria:600 g/L (2007)-500 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 450 g/L*

CONFEZIONI DI VENDITA 0.750 lt