
SCHEDA TECNICA

Prodotto: FOUR PAINT

Codice : 544.544

DESCRIZIONE : Idropittura acrilica lavabile per interni dotata di facile applicazione, buona traspirabilità e copertura. Presenta un aspetto di finitura opaca molto gradevole.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO		
COLORE	- BIANCO		
VISCOSITA'	-8000 ± 1000 cps a 25°C		
PESO SPECIFICO	-1.57 ± 0,05 Kg/LT		
RESA	-8-10 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento		

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione (in volume)	15-20 %	10-15 %	20-25%
- diluente	acqua	acqua	acqua

ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772 - fissare con ISOCASA cod.520.520 - applicare due strati di FOUR PAINT intervallate di 6-8 ore l'una dall'altra
-----------------	--

INFORMAZIONI - Teme il gelo! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat.a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75 g/L (2007)-30 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 28 g/L

CONFEZIONI DI VENDITA	:	2.5 lt	5 lt	14 lt
--------------------------	---	--------	------	-------
