

SCHEDA TECNICA

Prodotto: CASA SCIC

Codice 510.510

DESCRIZIONE : Idropittura acrilica lavabile a finitura opaca di ottima copertura e resistenza alla lavabilità. E' indicata per la pitturazione di superfici esterne ed interne.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- OPACO		
COLORE	- BIANCO		
VISCOSITA'	-10.000 cps (Brookfield rot.4 /vel.2.5)		
PESO SPECIFICO	-1.56 Kg/LT		
RESA	-12-14 mq/LT per mano a seconda dell'assorbimento		
APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione(in volume)	-15-20 %	10-15 %	20-25%
- diluente	- acqua	acqua	acqua
ESSICCAZIONE	asciutto	seconda mano	
a 25 °C -65% U.R.	1 ora	dopo 6 ore	

CICLI CONSIGLIATI

MURI interni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770 - oppure con Polistuck stucco in polvere rasante per interni cod.772.772 - fissare con ISOACRYL cod.521.521 - applicare due mani di CASA SCIC
MURI esterni	- eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare - rasare con Polistuck stucco in polvere per esterno cod.773.773 - fissare con STABILIZZA cod.518.518 (per muri particolarmente sfarinanti) - oppure con ISOACRYL cod.521.521 - applicare due mani di CASA SCIC

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali

Cat. a/BA- Valore Limite UE del COV per la categoria: 75g/L (2007)-30g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: 30 g/L

CONFEZIONI :				
PEZZATURE :	0,750 lt	2,5 lt	5 lt	14 lt