

SCHEMA TECNICA**BRIONATURE**

Codici: 048630000 Bianco- 04863000N Base N- 04863000D Base D (versione lucida)
048631000 Bianco- 04863100N Base N- 04863100D Base D (versione satinata)

DESCRIZIONE : Basi per la realizzazione di tinte chiare, medie e forti di uno smalto acrilico all'acqua per interno ed esterno. Ideale per la verniciatura di pareti ed infissi in legno e ferro. Specifico per la pitturazione degli ambienti interni rapidamente vivibili. Ottima dilatazione e pennellabilità. Inodore

La Base Bianco può essere utilizzata sia tal quale sia per la realizzazione di tinte chiare

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO - LUCIDO 80-85 - SATINATO 15-20 GLOSS A 60°
COLORE - Bianco e colori come da cartella
VISCOSITA' - 25 " TAZZA FORD 8
PESO SPECIFICO -1.20- 1,30 Kg/LT a seconda del colore e dell'aspetto
RESA -10-12 mq/LT per mano a seconda del supporto

APPLICAZIONE	pennello	rullo	spruzzo
- % diluizione in volume	5 - 10	5 - 10	15 - 20
% diluizione in peso	4 - 8	4 - 8	12-16
- diluente	- acqua	acqua	acqua
ESSICCAZIONE	secco al tatto	asciutto	seconda mano
a 25 °C -65% U.R.	30minuti	2 ore	dopo 12 ore

CICLI CONSIGLIATI

MURATURA - eliminare i vecchi strati non aderenti e spolverare
- rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
- fissare con ISOACRYL cod.521.521

LEGNO - rasare con Polistuck stucco in pasta cod.770.770
- carteggiare e applicare una mano di BRIOPAC cod.660.352
oppure di BRIONATURE FONDO cod.633.420

FERRO - carteggiare e pulire la superficie da trattare
- applicare una mano di FERROMAT antiruggine a pennello cod.454.454
oppure BRIONATURE ANTIRUGGINE cod.634.420 (solo per interni)

PLASTICA - sgrassare con solvente
- applicare due strati di BRIONATURE LUCIDO/SATINATO

INFORMAZIONI - Teme il gelo ! Non applicare a temperature inferiori a 5°C
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

Cat. d/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 150 g/L (2007)-130 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 110 g/L (versione lucida)

max 125 g/L (versione satinata)

CONFEZIONI 0.750 lt 2.5 lt
