

## SCHEMA TECNICA

## DECOSPATOLA SINTETICO EXTRA LUCIDO

## STUCCO SINTETICO DI FINITURA DECORATIVO

Codice: 790.790

Descrizione: Stucco extra lucido per finiture decorative di interni formulato con resine sintetiche modificate in emulsione acquosa, inerti a granulometrie selezionate ed additivi specifici al fine di ottenere un prodotto di facile applicazione, elevata brillantezza ed ottime qualità tecniche ed estetiche.

Il Decospatola sintetico extra lucido, ha un ottimo potere di adesione su qualunque supporto non sfarinante anche senza l'utilizzo di prodotti di fondo, non è soggetto a ritiro, è traspirante e, opportunamente lavorato, raggiunge effetti decorativi notevoli.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO:	- pasta densa; prodotto applicato: lucido (70-80 gloss), non omogeneo nel colore, effetto marmoreo
COLORE:	- Bianco e colori di cartella ottenuti con flaconcino Colourblend cod.DECBLE 001.000
VISCOSITA':	- 150000 CPS
PESO SPECIFICO:	- 1,65 kg./lt.
APPLICAZIONE:	- frattazzo d'acciaio
DILUIZIONE:	- tal quale
ESSICCAZIONE:	- a 25°C – 65% U.R. asciutto al tatto 2-3 ore, secco in profondità 24-36 ore
RESA:	- 1-1,2 Kg/mq (tre mani circa)

## CICLO APPLICATIVO

- Pulire accuratamente la superficie da rivestire, asportando eventuali parti in fase di distacco ed effettuare gli opportuni ripristini con stucco in pasta per interni Polistuck cod. 770.770 e isolare le parti ripristinate con una mano di Stabilizza cod. 518518000 diluito dal 100% al 150% con acqua
- Applicare una mano di fondo Quarzo Casa cod. 560.FAC diluito al 15-20% con acqua su tutta la superficie.
- Stendere la prima mano di Decospatola Sintetico Extra Lucido con frattazzo di acciaio ad uno spessore di 0,5 mm circa
- Dopo l'essiccazione al tatto (mediamente dopo 2-3 ore) stendere una seconda mano pareggiando perfettamente la superficie
- Dopo circa 2-3 ore applicare eventualmente la terza mano.
- Dopo perfetta essiccazione, circa 12-14 ore, si procede alla lucidatura definitiva per rendere il prodotto brillante (70-80 gloss) con frattazzo di acciaio INOX e con ulteriore trattamento con abrasivo grana 2000

N.B. I tempi di lavorazione dipendono fortemente dalle condizioni ambientali e devono essere intesi come indicativi. Sono stati definiti esclusivamente sulla base di prove di laboratorio.

## INFORMAZIONI

- Immagazzinare il prodotto in luogo fresco ed asciutto. Non esporre a fonti di calore e non diluire il prodotto.
  - Non applicare il prodotto a temperatura inferiore a 5°C e superiore a 30°C.
- Non richiede etichettatura di pericolosità secondo le norme vigenti

**La Scheda di Sicurezza è disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.**

*Cat. I/BA- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 300 g/L (2007)- 200 g/L (2010)*

*Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 35 g/L*

