

PRODOTTI SPECIALI EDILIZIA

SCHEDE TECNICHE

Prodotto: SMALTO EPOSSIDICO PAVIMENTI + CATALIZZATORE

Codice : 338.614 Smalto - 339.614 Catalizzatore

DESCRIZIONE: Speciale smalto bicomponente per pavimenti in cemento. Indicato per conferire alle pavimentazioni un elevato grado di durezza e di resistenza sia agli agenti chimici che allo sfarinamento naturale del cemento. Questo prodotto resiste al continuo passaggio di carrelli elevatori e traspallets per cui possiamo considerare la risoluzione ideale per la verniciatura di pavimentazioni industriali.

CARATTERISTICHE TECNICHE

ASPETTO	- Lucido			
COLORE	- Rosso Ossido e Grigio Cemento			
VISCOSITA'	- 25 " TAZZA FORD 8			
PESO SPECIFICO	- 1.30 Kg/LT			
RESA	- 3 - 5 mq/Kg per mano a seconda dell'assorbimento			
APPLICAZIONE	pennello	rullo		
- % diluizione	- 5 - 10 %	5 - 10 %		
- diluente	- epossidico cod.247.247	epossidico cod. 247.247		
- Rapporto di catalisi	- smalto 100	catalizzatore 50		
- POTLIFE	- 6 ore a 20°C (a temp. più elevate il potlife tende a ridursi: 3 ore a 3°C)			
ESSICCAZIONE	asciutto	secco	pedonabile	carrellabile
a 25 °C -60% U.R.	- 1 -2 ore	12 ore	24 ore	dopo 7 giorni

CICLO CONSIGLIATO per PAVIMENTAZIONE IN CEMENTO

- 1) Verificare che il supporto sia ben essiccato o che non ci siano infiltrazioni di umidità. (Il ciclo di verniciatura potrebbe essere seriamente danneggiato)
- 2) Dopo tale verifica, eliminare tracce di grasso o di polvere
- 3) Mescolare i due componenti (versare tutto il catalizzatore nello smalto) e omogeneizzare perfettamente la miscela.
- 4) Diluire la miscela al 50% con diluente epossidico per l'applicazione della prima mano
- 5) Attendere 5-10 minuti e applicare
- 6) Dopo circa 8 ore, ad essiccazione al tatto avvenuta, applicare la seconda mano diluita al 5-10%
Il tempo massimo di conservazione della miscela a T=20°C è di circa 6 ore

Attenzione : prima di applicare il prodotto controllare che la pavimentazione in cemento sia ben essiccata o che non ci siano infiltrazioni di umidità. Il ciclo di verniciatura potrebbe essere seriamente danneggiato. Effettuare riprese o sovraverniciature non oltre le 48 ore poichè potrebbero esserci problemi di ancoraggio tra le successive passate. Non applicare a temperature inferiori a 5 C° o con umidità relativa superiore al 65%.

INFORMAZIONI - Conservare in luogo fresco e asciutto lontano da fonti di calore.
- Richiudere bene il contenitore dopo l' utilizzo.
- Facilmente Infiammabile. Leggere attentamente le informazioni riportate sul barattolo

Cat. j/BS- Valore Limite UE del COV per la Categoria: 550 g/L (2007)-500 g/L (2010)

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 480 g/L

Come Primer Fissativo: *Cat. h/BS- Valore Limite del COV per la ca.:75 g/L (2007)-750 g/L (2010)*

Valore del COV per questo prodotto pronto all'uso: max 700 g/L

CONFEZIONI	SMALTO	CATALIZZATORE
DI VENDITA	5 Kg 16 Kg .	Kg. 2,5 Kg. 8